

EMPIRE

Farba alkidowa do malowania mebli

OPIS

Tiksotropowa farba alkidowa przeznaczona do malowania wewnątrz. Empire wyrównuje powierzchnię i zapewnia gładkie wykończenie. Idealna do aplikacji pędzlem.

ZASTOSOWANIE

Drewno i metal.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): 50% biały

Gęstość: ok. 1,2 kg/l biały (ISO-2811)

Odporność na warunki atmosferyczne: dobra

Odporność na mycie: dobra dla wszystkich normalnych detergentów

Odporność na detergenty: dobra (również silnie działające)

Odporność na ścieranie: dobra

Odporność na rozpuszczalniki: benzyna lakiernicza, etylina, terpentyna, alkohol metylowy

Odporność na oleje i tłuszcze: oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Odporność na światło: dobra

Stopień połysku: półmat

Bazy: A i C

KOLORYSTYKA

Tikkurila Furniture Colour Card oraz Symphony Colour Card.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Powierzchnie niemalowane: Usunąć brud, tłuszcz i pył. Podłoże drewniane zagruntować za pomocą Otex Adhesion Primer. Podłoże stalowe, cynkowe lub aluminiowe zagruntować za pomocą Everal Metal Primer. Jeżeli podłoże cynkowe i aluminiowe eksploatowane jest na zewnątrz lub wewnątrz pomieszczeń o wysokiej wilgotności, należy zagruntować je gruntem Everal Metal Primer.

Powierzchnie wcześniej malowane: Przemyć podłoże odpowiednim środkiem. Usunąć resztki starej powłoki za pomocą skrobaczki. Całość zszorstkować lub przetrzeć papierem ściernym, a następnie dokładnie usunąć pył. Jeżeli występują pęknięcia lub szczeliny, należy zaszpachlować je odpowiednią szpachlówką. Całość jeszcze raz zszorstkować, usunąć pył. Gruntować, jeśli to konieczne, stosując Otex Adhesion Primer.

APLIKACJA

Metody:

Pędzel.

Rozcieńczanie:

Everal Thinner 1050.

Warunki aplikacji:

Podłoże suche i czyste. Temperatura powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosić min. +5°C, wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%.

Malowanie:

Nie mieszać wyrobu przed malowaniem. Jeżeli farba zostanie wymieszana przypadkowo przed rozpoczęciem malowania, należy odczekać, aż wyrób znów powróci do konsystencji żelu. Rozcieńczyć farbę przy aplikacji pędzlem rozcieńczalnikiem Everal Thinner 1050. Nakładać 1-2 warstwy.

EMPIRE

Farba alkidowa do malowania mebli

Wydajność:

10-12 m²/l.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23°C i przy wilgotności powietrza 50% zazwyczaj farba osiąga pyłosuchość po 3 godziny. Nakładanie kolejnej warstwy po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powodują wydłużenie czasu schnięcia.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić benzyną lakierniczą, bezpośrednio po zakończeniu pracy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Puste puszki należy oddać do odzysku lub unieszkodliwienia lub usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Płynne pozostałości należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Zawiera: niskowrzącą frakcję naftową obrabianą wodorem

Produkt łatwo palny.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

Zawiera oksym ketonu etylowo-metylowego, kaprylan kobaltu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania.

Karta charakterystyki dostępna na życzenie Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

Produkt w opakowaniach o pojemności mniejszej od 450 l nie jest objęty przepisami ADR/RID.

OPAKOWANIA

0,225l, 0,9 l; 2,7 l;

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.